

재료 번호 2.4663 · 클래스 2.4

# NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb

재료 번호 2.4663

NiCr23Co12Mo(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 6개 지역의 규격 명칭 18건.

|                         |                             |                     |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm³ | 다른 규격 명칭<br><b>18</b> 6개 지역 | 특성값<br><b>15</b> 수록 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 54.3 % ● Cr — 21.5 % ● Co — 12.5 % ● Mo — 9.3 % ● 미량 원소 및 불순물 · 2.5%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 18건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|                    |                |              |                   |
|--------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 미국                 | 5              | 중국           | 4                 |
| N06617             | 이 강종의 고유 명칭uns | H06007       | gb                |
| B 166              | astm           | HNS3304      | gb                |
| B168               | astm           | NS3402       | gb                |
| B546               | astm           | W50276       | gb                |
| B564               | astm           |              |                   |
| 국제                 | 4              | 미국 / 항공우주    | 3                 |
| NiCr22Co12Mo9      | iso            | 5887         | ams               |
| NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb | iso            | 5888         | ams               |
| NW6007             | iso            | 5889         | ams               |
| NW6017             | iso            | 유럽           | 1                 |
|                    |                | NiCr23Co12Mo | 이 강종의 고유 명칭din-en |
|                    |                | 영국           | 1                 |
|                    |                | NA50         | bs                |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 2.4663 | 2026. 9. 5. |