

# STS316HTB

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 1개 지역의 규격 명칭 1건.

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 다른 규격 명칭<br>1개 지역 | 특성값<br>8 수록 |
|-------------------|-------------|

## 화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 65.1 % ● Cr — 17 % ● Ni — 12.5 % ● Mo — 2.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 2.9%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 성분은 공개된 모델의 검증된 범위(저합금 성분 범위)를 벗어나므로, 여기서는 변태 온도를 예측하지 않습니다.

## 규격별 명칭

명칭 1건 · 이 중 1건은 동일로 확인

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 대한민국                  | 1  |
| STS316HTB 이 강종의 고유 명칭 | ks |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

### STS316HTB 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

|           |          |       |             |
|-----------|----------|-------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호 | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | —     | 2026. 9. 8. |