

재료 번호 EN-JM1140

# Zcp45006

재료 번호 EN-JM1140

EN-GJMB-450-6(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 11개 지역의 규격 명칭 13건.

|                                     |                              |                    |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>13</b> 11개 지역 | 특성값<br><b>1</b> 수록 |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|

## 화학 성분

질량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## 기계적 성질

1개 상태, 3개 값

| 상태 · 치수               | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 441                     | 7       | —       |
| GOST 1215-79          | —                       | —       | 150–207 |

## 물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 13건 · 이 중 2건은 동일로 확인

|               |          |          |       |
|---------------|----------|----------|-------|
| 유럽            | 2        | 일본       | 1     |
| EN-GJMB-450-6 | din-en   | FCMP440  | jis   |
| GTS-45-06     | din-en   |          |       |
| 러시아 / CIS     | 2        | 이탈리아     | 1     |
| KCH45-7       | gost     | P45-06   | uni   |
| K45-7         | gost     |          |       |
| 미국            | 1        | 스웨덴      | 1     |
| 45006         | aisi-sae | 0854-00  | ss    |
| 영국            | 1        | 체코       | 1     |
| P45-06        | bs       | 422545   | csn   |
| 프랑스           | 1        | 폴란드      | 1     |
| MN450-6       | afnor    | Zcp45006 | pn    |
|               |          | 오스트리아    | 1     |
|               |          | GTS-450  | onorm |

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

Zcp45006 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

|           |          |           |             |
|-----------|----------|-----------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호     | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | EN-JM1140 | 2026. 9. 8. |