

재료 번호 EN-JM1160

Zcp55004

재료 번호 EN-JM1160

EN-GJMB-550-4(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 9개 지역의 규격 명칭 11건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 11 9개 지역	특성값 1 수록
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분

질량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 3개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3-4	—
GOST 1215-79	—	—	192-241

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 11건 · 이 중 2건은 동일로 확인

유럽	2	프랑스	1
EN-GJMB-550-4	이 강종의 고유 명칭 din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	이 강종의 고유 명칭 din-en		
러시아 / CIS	2	일본	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost	이탈리아	1
미국	1	P55-04	uni
6004	aisi-sae	체코	1
영국	1	422555	csn
P55-04	bs	폴란드	1
		Zcp55004	pn

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

Zcp55004 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	EN-JM1160	2026. 9. 12.