

재료 번호 1.2713 · 클래스 1.2

C.5741

재료 번호 1.2713

55NiCrMoV6(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 12개 지역의 규격 명칭 21건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 21 12개 지역	특성값 10 수록
-------------------------------------	------------------------------	---------------------

화학 성분


질량 비율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 95.6 % ● Ni — 1.7 % ● Mn — 0.8 % ● Cr — 0.7 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1.3%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

예측 AE3 718 °C	예측 AE1 711 °C	예측 ACM 701 °C	예측 BS 500 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

기계적 성질

1개 상태, 2개 값

상태 · 치수	HB	HRC
Annealed	207	–
Quenched and tempered	–	45

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 21건 · 이 중 3건은 동일로 확인

폴란드	3	국제	2
WNL	pn	55NiCrMoV7	iso
WNL1	pn	56NiCrMoV7	iso
WNLV	pn		
유럽	2	일본	2
1.2713	din-en	SKS51	jis
55NiCrMoV6 이 강종의 고유 명칭	din-en	SKT4	jis
미국	2	러시아 / CIS	2
T61206 이 강종의 고유 명칭	uns	5ChNM	gost
L6 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	5XHM	gost
영국	2	프랑스	1
BH224	bs	55NCDV7	afnor
BH224/5	bs	중국	1
스페인	2	5CrNiMo	gb
F.520.S	une	체코	1
F.528	une	19662	csn
		세르비아	1
		C.5741	srps

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

C.5741 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.