

재료 번호 1.3348 · 클래스 1.3

2782

재료 번호 1.3348

HS2-9-2(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 13건.

밀도 7.85 g/cm³	다른 규격 명칭 13 8개 지역	특성값 10 수록
-------------------------	-----------------------------	---------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 81.4 % ● Mo — 8.7 % ● Cr — 4 % ● V — 2 % ● 미량 원소 및 불순물 · 4%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

2개 상태, 2개 값

상태 · 치수	HB
Annealed	269
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	269

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 13건 · 이 중 5건은 동일로 확인

유럽	3	프랑스	1
1.3348	din-en	Z100DCWV09-04-02-02	afnor
HS2-9-2	din-en	이 강종의 고유 명칭	
S 2-9-2	din-en	이 강종의 고유 명칭	
스페인	3	일본	1
2-9-2	une	SKH58	jis
F.5607	une	이탈리아	1
HS2-9-2	une	HS2-9-2	uni
미국	2	스웨덴	1
T11307	uns	2782	ss
M7	aisi-sae	대한민국	1
		SKH58	이 강종의 고유 명칭 ks

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

2782 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.3348	2026. 9. 5.