

재료 번호 1.5920 · 클래스 1.5

18CrNi20

재료 번호 1.5920

18CrNi8(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 7개 지역의 규격 명칭 9건.

밀도 7.78 g/cm³	다른 규격 명칭 9 7개 지역	특성값 9 수록
-------------------------	----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 95.1 % ● Cr — 2 % ● Ni — 2 % ● Mn — 0.5 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.5%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.78	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 1건은 동일로 확인

프랑스	2	체코	1
18CN8	afnor	16231	csn
18NC11	afnor		
		폴란드	1
스페인	2	18H2N2	pn
A-150.E	une		
F-150.E	une	세르비아	1
		C.5421	srps
유럽	1		
18CrNi8	이 강종의 고유 명칭	루마니아	1
	din-en	18CrNi20	stas

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

18CrNi20 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트
소재 페이지 보기

재질 검색
전체 재질 검색

재료 번호
1.5920

발행
2026. 9. 2.