

재료 번호 1.7227 · 클래스 1.7

40CrMo41

재료 번호 1.7227

42CrMoS4(으)로도 표기


화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 14개 지역의 규격 명칭 28건.

밀도 7.72 g/cm ³	다른 규격 명칭 28 14개 지역	특성값 8 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 97.1 % ● Cr — 1.1 % ● Mn — 0.8 % ● C — 0.4 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.7%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

기계적 성질

3개 상태, 7개 값

QUENCHED AND TEMPERED · ROUND PRODUCTS		A
		% · Lo = 5,65 √ So
≤ 16		10
16 – 40		11
40 – 100		12
100 – 160		13
160 – 250		14
TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY		HB
Treated to improve shearability		255
SOFT ANNEALED		HB
Soft annealed		241

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.72	g/cm ³

열처리

2개 공정

공정	온도	냉각 매체
연화풀림	온도 미기재	—
source joins the operations with + / procedural order		
담금질	온도 미기재	—
뜨임	온도 미기재	—

규격별 명칭

명칭 28건 · 이 중 3건은 동일로 확인

미국		5	프랑스	4
G41400	이 강종의 고유 명칭	uns	40CD4	afnor
G4145		uns	42CD4	afnor
4140	이 강종의 고유 명칭	aisi-sae	42CD4S	afnor
4145		aisi-sae	42CD4u	afnor
A829		astm		

미국 / 항공우주	4	국제	1
6349	ams	42CrMoS4	iso
6381	ams		
6382	ams	일본	1
6395	ams	SCM4	jis
러시아 / CIS	4	이탈리아	1
38ChM	gost	42CrMo4	uni
38ChMA	gost		
38XM	gost	폴란드	1
38XMA	gost	40HM	pn
영국	2	세르비아	1
708M40	bs	C4782	srps
709M40	bs		
유럽	1	헝가리	1
42CrMoS4 이 강종의 고유 명칭	din-en	CMo4 E	msz
스페인	1	루마니아	1
40CrMo41	une	41MoCr11	stas

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

40CrMo41 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.7227	2026. 9. 4.