

재료 번호 1.2542 · 클래스 1.2

45WCrSi8

재료 번호 1.2542

45WCrV7(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 12개 지역의 규격 명칭 25건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 25 12개 지역	특성값 9 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 95.1 % ● W — 2 % ● Cr — 1.1 % ● Si — 1 % ● 미량 원소 및 불순물 · 1%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 25건 · 이 중 3건은 동일로 확인

러시아 / CIS	5	국제	2
5ChV2S	gost	45WCrV7	iso
5ChV2SF	gost	60WCrV8	iso
5XB2C	gost	이탈리아	2
6ChV2S	gost	45WCrV8KU	uni
6XB2C	gost	55WCrV8KU	uni
스페인	3	폴란드	2
45WCrSi8	une	NZ2	pn
F.5241	une	NZ3	pn
F.5241 45 WCrSi 8	une	영국	1
체코	3	BS1	bs
19732	csn	프랑스	1
19733	csn	55WC20	afnor
19735	csn	스웨덴	1
유럽	2	2710	ss
1.2542	din-en	헝가리	1
45WCrV7 이 강종의 고유 명칭	din-en	W6	msz
미국	2		
T41901 이 강종의 고유 명칭	uns		
S1 이 강종의 고유 명칭	aisi-sae		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

45WCrSi8 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.2542	2026. 9. 4.