

재료 번호 1.3249 · 클래스 1.3

# F.5611

재료 번호 1.3249

HS2-9-2-8(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 4개 지역의 규격 명칭 9건.

|                                     |                            |                     |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 밀도<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 다른 규격 명칭<br><b>9</b> 4개 지역 | 특성값<br><b>11</b> 수록 |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|

## 화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 73.8 % ● Mo — 8.6 % ● Co — 8.3 % ● Cr — 3.9 % ● 미량 원소 및 불순물 · 5.5%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

## 예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni.

물리적 성질

1개 값

| 항목 | 값    | 단위                |
|----|------|-------------------|
| 밀도 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

규격별 명칭

명칭 9건 · 이 중 6건은 동일로 확인

|                                    |          |         |     |
|------------------------------------|----------|---------|-----|
| 미국                                 | 4        | 스페인     | 2   |
| T11333 <span>이 강종의 고유 명칭</span>    | uns      | 2-9-2-8 | une |
| T11334 <span>이 강종의 고유 명칭</span>    | uns      | F.5611  | une |
| M33 <span>이 강종의 고유 명칭</span>       | aisi-sae | 영국      | 1   |
| M34 <span>이 강종의 고유 명칭</span>       | aisi-sae | BM34    | bs  |
| 유럽                                 | 2        |         |     |
| HS2-9-2-8 <span>이 강종의 고유 명칭</span> | din-en   |         |     |
| S 2-9-2-8 <span>이 강종의 고유 명칭</span> | din-en   |         |     |

**사용 시 유의 사항.** 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

### F.5611 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

|           |          |        |             |
|-----------|----------|--------|-------------|
| 온라인 데이터시트 | 재질 검색    | 재료 번호  | 발행          |
| 소재 페이지 보기 | 전체 재질 검색 | 1.3249 | 2026. 9. 6. |