

재료 번호 1.6566 · 클래스 1.6

18NiCrMo5

재료 번호 1.6566

17NiCrMo6-4(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 11건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 11 8개 지역	특성값 9 수록
-------------------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 96.1 % ● Ni — 1.4 % ● Cr — 1 % ● Mn — 0.8 % ● 미량 원소 및 불순물 — 0.8%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

성분으로부터 계산 · °C

예측 AE3 795 °C	예측 AE1 723 °C	예측 ACM 455 °C	예측 BS 524 °C
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

기계적 성질

4개 상태, 4개 값

TREATED TO IMPROVE SHEARABILITY	HB
Treated to improve shearability	255
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	229
TREATED TO HARDNESS RANGE	HB
Treated to hardness range	179–229
TREATED TO FERRITE-PEARLITE STRUCTURE AND HARDNESS RANGE	HB
Treated to ferrite-pearlite structure and hardness range	149–201

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 11건 · 이 중 1건은 동일로 확인

영국	2	유럽	1
815M17	bs	17NiCrMo6-4	din-en
822M17	bs		
프랑스	2	국제	1
18NCD6	afnor	17NiCrMo6	iso
18NiCrMo6	afnor	스웨덴	1
		SS2523	ss
이탈리아	2	폴란드	1
18NiCrMo5	uni	17HNM	pn
18NiCrMo7	uni		
		헝가리	1
		~BNCMo 1	msz

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

18NiCrMo5 관련 문의

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

문의 시작하기

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.6566	2026. 9. 10.