

재료 번호 EN-JS1080

GS800-2

재료 번호 EN-JS1080

EN-GJS-800-2(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 17개 지역의 규격 명칭 21건.

밀도 7.85 g/cm ³	다른 규격 명칭 21 17개 지역	특성값 3 수록
-------------------------------------	------------------------------	--------------------

화학 성분

질량 분율(%)

이 재료 번호에 대한 출처가 확인된 화학 성분 자료가 없습니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기 위해 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 4개 값

상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	800	480	2	—
GOST 7293-85	—	—	—	248–351

물리적 성질

2개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³
nu	0.275	

규격별 명칭

명칭 21건 · 이 중 2건은 동일로 확인

유럽	2	국제	1
EN-GJS-800-2	din-en	800-2	iso
GGG-80	din-en		
일본	2	중국	1
FCD80	jis	QT800-2	gb
FCD800	jis	이탈리아	1
러시아 / CIS	2	GS800-2	uni
VCH80	gost	스웨덴	1
B480	gost	0864-03	ss
폴란드	2	체코	1
Zs80002	pn	422308	csn
ZS8002	pn	오스트레일리아 / 뉴질랜드	1
미국	1	800-2	as-nzs
120-90-02	aisi-sae	불가리아	1
영국	1	800-2	bds
800/2	bs	벨기에	1
프랑스	1	FNG80-2	nbn
FGS800-2	afnor	핀란드	1
스페인	1	GRP800	sfs
FGE80-2	une		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

GS800-2 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	EN-JS1080	2026. 8. 22.