

재료 번호 1.4713 · 클래스 1.4

X7AL

재료 번호 1.4713

X10CrAl7(으)로도 표기

화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 8개 지역의 규격 명칭 14건.

밀도 7.7 g/cm³	다른 규격 명칭 14 8개 지역	특성값 8 수록
------------------------	-----------------------------	--------------------

화학 성분


질량 분율(%)

이 합금의 정체



● 철 — 잔부이며, 어떤 규격에도 명시되지 않습니다 — 90.3 % ● Cr — 7 % ● Mn — 1 % ● Si — 0.8 % ● 미량 원소 및 불순물 · 0.9%

로그 눈금(0.01 %~100 %) — 여기의 모든 값은 자릿수 단위로 직접 비교할 수 있습니다.



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정직하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 — 누락: Ni, Mo.

기계적 성질

2개 상태, 5개 값

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				192
상태 · 치수	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	440	245	20	40

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.7	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 14건 · 이 중 2건은 동일로 확인

러시아 / CIS	6	이탈리아	1
10X17CЮ	gost	X7AL	uni
15KH6SYU	gost	체코	1
15X6CЮ	gost	17113	csn
Sv-10Kh17T	gost	슬로바키아	1
X6CЮ	gost	17 113	stn
ЭИ428	gost	세르비아	1
유럽	2	C.4974	srps
X10CrAl7 이 강종의 고유 명칭	din-en	폴란드	1
X10CrAlSi7 이 강종의 고유 명칭	din-en	H6S2	pn
프랑스	1		
Z8CA7	afnor		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

X7AL 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.4713	2026. 9. 9.