

자료 번호 1.0405 · 클래스 1.0

K02707

자료 번호 1.0405

P255G1TH(으)로도 표기


화학 성분, 기계적·물리적 특성값, 그리고 3개 지역의 규격 명칭 13건.

밀도	다른 규격 명칭	특성값
7.85 g/cm³	13 3개 지역	6 수록

화학 성분

질량 비율(%)

이 합금의 정체



이 눈금은 로그 눈금이며, 합금 내 원소의 있는 그대로의 비율이 아닙니다. 0.01%와 100%를 하나의 그림 안에 정확하게 담는 유일한 방법이며, 여기의 어떤 값이든 서로 비교할 수 있다는 뜻입니다.

예측 변태 온도

이 강종의 변태 온도를 예측하기에 기록된 성분이 충분하지 않습니다 - 누락: Ni, Cr, Mo.

기계적 성질

1개 상태, 9개 값

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	265	–

NORMALIZED	REH N/mm ²	RM N/mm ²
16 – 40	255	–
40 – 60	245	–
60 – 100	215	–
≤ 100	–	410–530
100 – 150	200	400–530
150 – 250	185	390–530

물리적 성질

1개 값

항목	값	단위
밀도	7.85	g/cm ³

규격별 명칭

명칭 13건 · 이 중 5건은 동일로 확인

유럽	8	미국	4
1.0405	din-en	K02707 이 강종의 고유 명칭	uns
P255G1TH 이 강종의 고유 명칭	din-en	K03006 이 강종의 고유 명칭	uns
P265GH 이 강종의 고유 명칭	din-en	A 106 Grade B	astm
P265GH TC1	din-en	A 234 Grade WPB	astm
P265GH TC2	din-en		
St 45.8 이 강종의 고유 명칭	din-en	체코	1
St 45.8/I	din-en	12022	csn
St 45.8/III	din-en		

사용 시 유의 사항. 본 자료는 공개된 규격과 제조사 문서를 바탕으로 최선을 다해 정리한 것입니다. 재료 시험이나 EN 10204에 따른 검사 문서를 대신하지 않습니다. EN 10204 2.1, 3.1 또는 3.2에 따른 밀 시트는 문의 시 함께 요청해 주십시오. 항상 현행 판 규격이 우선합니다.

K02707 관련 문의

문의 시작하기

견적, 재고, 밀 시트 또는 기술 문의 — 소재 페이지에서 바로 가능합니다.

온라인 데이터시트	재질 검색	재료 번호	발행
소재 페이지 보기	전체 재질 검색	1.0405	2026. 9. 6.