

MATERIAALNUMMER EN-JS3071

L-MN 137

Materiaalnummer EN-JS3071

ook vermeld als EN-GJSA-XNiMn13-7

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 5 normaanduidingen uit 4 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 5 in 4 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
-------------------------	---------------------------------------	----------------------------

Chemische samenstelling	Massafractie in %
Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.	

Voorspelde omzettingstemperaturen
Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen	2 waarden in 1 toestanden	
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 7769-82	140–220	–
GOST 7769-82	–	120–150

Fysische eigenschappen	1 waarden
TOESTAND · AFMETING	E GPa
20	80

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

5 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Frankrijk	1
EN-GJSA-XNiMn13-7	Eigen naam van de kwaliteit din-en	L-MN 137	afnor
GGG-NiMn 13 7	Eigen naam van de kwaliteit din-en	Zweden	1
Verenigd Koninkrijk	1	07 72	ss
L-NiMn 137	bs		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over L-MN 137
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE Naar de materiaalpagina	MATERIAALZOEKER Alle materialen doorzoeken	MATERIAALNUMMER EN-JS3071	UITGEGEVEN 8 sep 2026
---	--	-------------------------------------	---------------------------------