

MATERIAALNUMMER EN-JM1130

32510

Materiaalnummer EN-JM1130

ook vermeld als EN-GJMB-350-10

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13 normaanduidingen uit 11 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 13 in 11 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
-------------------------------------	---	----------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Fysische eigenschappen

1 waarden

TOESTAND · AFMETING	E GPa
20	166

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Japan	1
EN-GJMB-350-10 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10 Eigen naam van de kwaliteit	din-en		
Rusland / GOS	2	Italië	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost		
Verenigde Staten	1	Zweden	1
32510	aisi-sae	0815-00	ss
		Tsjechië	1
Verenigd Koninkrijk	1	422533	csn
B35-12	bs		
Frankrijk	1	Polen	1
MM35-10	afnor	Zcc35010	pn
		Oostenrijk	1
		GTS-350	onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 32510

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag
starten](#)

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

EN-JM1130

UITGEGEVEN

9 sep 2026