

MATERIAALNUMMER 2.4602 · KLASSE 2.4

5388 C

Materiaalnummer 2.4602

ook vermeld als NiCr21Mo14W


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 19
normaanduidingen uit 4 regio's.

DICHTHEID 8.63 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 19 in 4 regio's	KENWAARDEN 13 vastgelegd
--	---	------------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni.

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	8.63	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

19 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		15	China		2
N06022	Eigen naam van de kwaliteit	uns	H06022		gb
N26022	Eigen naam van de kwaliteit	uns	NS3308		gb
5388		aisi-sae	Europa		1
5388 C		aisi-sae	NiCr21Mo14W	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
B 575		astm	Frankrijk		1
B366		astm	NC 17 DWY		afnor
B462		astm			
B564		astm			
B574		astm			
B619		astm			
B622		astm			
B626		astm			
B775		astm			
B829		astm			
B906		astm			

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 5388 C

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	2.4602	24 aug 2026