

MATERIAALNUMMER 1.6543 · KLASSE 1.6

8822H

Materiaalnummer 1.6543

ook vermeld als 21 NiCrMo 2 2

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 18
normaanduidingen uit 3 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	18 in 3 regio's	9 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3	VOORSPELDE AE1	VOORSPELDE ACM	VOORSPELDE BS
803 °C	722 °C	466 °C	549 °C

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

18 aanduidingen · 17 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		16	Europa		1
G86220	Eigen naam van de kwaliteit	uns	21 NiCrMo 2 2	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
G87200	Eigen naam van de kwaliteit	uns	Polen		
G88200	Eigen naam van de kwaliteit	uns	22HNM		
H86220	Eigen naam van de kwaliteit	uns			
H87200	Eigen naam van de kwaliteit	uns			
H88200	Eigen naam van de kwaliteit	uns			
8622	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8622H	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8622RH	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8719	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8720	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8720H	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8720RH	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8822	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8822H	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			
8822RH	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae			

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 8822H

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.6543	9 sep 2026