

MATERIAALNUMMER 1.1120 · KLASSE 1.1

A352GrLCC

Materiaalnummer 1.1120

ook vermeld als G19Mn5


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 29
normaanduidingen uit 13 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 29 in 13 regio's	KENWAARDEN 11 vastgelegd
--	--	------------------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3 811 °C	VOORSPELDE AE1 716 °C	VOORSPELDE ACM 463 °C	VOORSPELDE BS 549 °C
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Mechanische eigenschappen

6 waarden in 2 toestanden

QUENCHING 860°C, WATER, DRAWING 600°C, AIR	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Ø 25	570	340	18	45	700
TOESTAND · AFMETING					HB
(annealing) , GOST 4543-71					207

Fysische eigenschappen

3 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Gevoeligheid voor vlokken	weakly predisposed	
Ontlaatbrosheid	weakly predisposed	

Aanduidingen in de verschillende normen

29 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		9	Japan		3
J02505	Eigen naam van de kwaliteit	uns	SCA1		jis
1035		aisi-sae	SCMn1		jis
1037		aisi-sae	SCMn2		jis
A352GrLCC		aisi-sae	Tsjechië		
Gr.80-40		aisi-sae			2
GrA2Q		aisi-sae	422709		csn
GrWCC		aisi-sae	422714		csn
J02503		aisi-sae	Verenigd Koninkrijk		
J02505		aisi-sae			1
Rusland / GOS		4	Gr.A		bs
20GL		gost	Frankrijk		
20ГЛ		gost			1
35G		gost	35M5		afnor
35Г		gost	Italië		
Europa		3			1
G19Mn5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	G22Mn3		uni
G20Mn5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Polen		1
GS-20 Mn 5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	L20G		pn
			Hongarije		
					1
			Ao20Mn6		msz

Roemenië	1	Oostenrijk	1
T20Mn14	stas	GS21Mn5	onorm
Bulgarije	1		
20L	bds		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over A352GrLCC
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.1120	7 sep 2026