

MATERIAALNUMMER 1.0301 · KLASSE 1.0

# C1010

## Materiaalnummer 1.0301

ook vermeld als C10

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 63  
normaanduidingen uit 19 regio's.

| DICHTHEID                     | ANDERE AANDUIDINGEN     | KENWAARDEN          |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>63</b> in 19 regio's | <b>6</b> vastgelegd |


### Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

11 waarden in 2 toestanden

| COLD DRAWN / HARD    | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A<br>% |
|----------------------|-------------------------|--------|
| 5 – 10               | 460–760                 | 8      |
| 10 – 16              | 430–730                 | 9      |
| 16 – 40              | 400–700                 | 10     |
| 40 – 63              | 350–640                 | 12     |
| 63 – 100             | 320–580                 | 12     |
| AS ROLLED AND TURNED |                         | HB     |
| As rolled and turned |                         | 92–163 |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID           |
|-----------|--------|-------------------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

Warmtebehandeling

1 procedés

| STAP                                                  | TEMPERATUUR | MEDIUM |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|
| source joins the operations with + / procedural order |             |        |
| Gloeien                                               | 950 °C      | —      |
| Harden                                                | 1050 °C     | —      |
| Ontlaten                                              | 750 °C      | —      |

Aanduidingen in de verschillende normen

63 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

| Verenigde Staten |                             | 13       | Verenigd Koninkrijk |  | 10 |
|------------------|-----------------------------|----------|---------------------|--|----|
| G10100           | Eigen naam van de kwaliteit | uns      | 040A04              |  | bs |
| 1010             |                             | aisi-sae | 040A10              |  | bs |
| 1011             |                             | aisi-sae | 040A12              |  | bs |
| 1012             |                             | aisi-sae | 045A10              |  | bs |
| 1110             |                             | aisi-sae | 045M10              |  | bs |
| C1010            |                             | aisi-sae | 10CS                |  | bs |
| Gr.A             |                             | aisi-sae | 10HS                |  | bs |
| M1010            | Eigen naam van de kwaliteit | aisi-sae | 1449-10CS           |  | bs |
| M1012            |                             | aisi-sae | CFS3                |  | bs |
| 012              |                             | astm     | CS10                |  | bs |
| 1006             |                             | astm     |                     |  |    |
| 1008             |                             | astm     |                     |  |    |
| 101              |                             | astm     |                     |  |    |

|                                              |        |                 |        |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|--------|
| Japan                                        | 8      | China           | 2      |
| S09CK                                        | jis    | 08F             | gb     |
| S10C                                         | jis    | 10              | gb     |
| S12C                                         | jis    |                 |        |
| S9CK                                         | jis    | Rusland / GOS   | 2      |
| SASM1                                        | jis    | 08KП            | gost   |
| STB340                                       | jis    | 10              | gost   |
| STKM12A                                      | jis    |                 |        |
| SWMR                                         | jis    | Zweden          | 2      |
| Frankrijk                                    | 5      | 1233            | ss     |
| AF34                                         | afnor  | 1265            | ss     |
| AF34C10                                      | afnor  |                 |        |
| C10                                          | afnor  | Spanje          | 1      |
| C10RR                                        | afnor  | F.1511          | une    |
| XC10                                         | afnor  |                 |        |
| Italië                                       | 5      | Latijns-Amerika | 1      |
| 1C10                                         | uni    | 1010            | copant |
| 2C10                                         | uni    |                 |        |
| C10                                          | uni    | Servië          | 1      |
| C14                                          | uni    | Č.1120          | srps   |
| Fe360                                        | uni    |                 |        |
|                                              |        | Hongarije       | 1      |
| Tsjechië                                     | 3      | C10             | msz    |
| 11353                                        | csn    |                 |        |
| 12010                                        | csn    | Roemenië        | 1      |
| 12021                                        | csn    | OLC10           | stas   |
| Polen                                        | 3      |                 |        |
| 10                                           | pn     | Bulgarije       | 1      |
| K10                                          | pn     | 10              | bds    |
| R35                                          | pn     |                 |        |
|                                              |        | Oostenrijk      | 1      |
| Europa                                       | 2      | RC12            | onorm  |
| C10 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en |                 |        |
| Ck10                                         | din-en | Zwitserland     | 1      |
|                                              |        | C10             | snv    |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over C1010

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag  
starten