

MATERIAALNUMMER 1.0347 · KLASSE 1.0

A1008 DS Type A+B

Materiaalnummer 1.0347

ook vermeld als DC 03 G 1

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 25
normaanduidingen uit 12 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 25 in 12 regio's	KENWAARDEN 5 vastgelegd
-------------------------------------	---	----------------------------


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Si, Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

25 aanduidingen · 6 onderbouwd als identiek

Europa	8	Tsjechië	2
1.0336	din-en	11301	csn
DC 03 G 1 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	11304	csn
DC03	din-en		
FeP03	din-en	Spanje	1
RRSt 13 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	AP02	une
RRSt 3 Eigen naam van de kwaliteit	din-en		
St 13 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Japan	1
USt14	din-en	SPCD	jis
Verenigde Staten	3	China	1
A619	aisi-sae	E Eigen naam van de kwaliteit	gb
A1008 DS Type A+B Eigen naam van de kwaliteit	astm		
A619	astm	Rusland / GOS	1
		08YU	gost
Verenigd Koninkrijk	3	Italië	1
3CR	bs	FeP02	uni
CR2	bs		
CR3	bs	Zweden	1
		1146	ss
Frankrijk	2	Slowakije	1
DC03	afnor	11 301	stn
E	afnor		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over A1008 DS Type A+B

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.0347	9 sep 2026