

MATERIAALNUMMER 1.4432 · KLASSE 1.4

LW16

Materiaalnummer 1.4432

ook vermeld als X2CrNiMo17-12-3


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 66
normaanduidingen uit 10 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	66 in 10 regio's	10 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

De samenstelling van deze kwaliteit valt buiten het gevalideerde bereik van het gepubliceerde model (een laaggelegeerd samenstellingsvenster), daarom wordt hier geen omzettingstemperatuur voorspeld.

Mechanische eigenschappen

8 waarden in 3 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	HB	HRB	HV
Plate/Sheet Hot-rolled	480	175	40	–	–	–
Hot-rolled	–	–	–	187	90	200
SOFT ANNEALED						HB
Soft annealed						215
SOLUTION ANNEALED						HB
Solution annealed						200

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen			66 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek		
Verenigde Staten		46	Verenigd Koninkrijk		6
S31603	Eigen naam van de kwaliteit	uns	316		bs
S31673		uns	316 S 13		bs
30316L		aisi-sae	845 B		bs
316L	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	LW16		bs
S31603		aisi-sae	LWCF16		bs
316LVM		astm	S12		bs
A1022		astm			
A1049		astm	Frankrijk		4
A182		astm	Z3CNC17-13-03		afnor
A213		astm	Z3CND17-13-03		afnor
A240		astm	Z3CND17.12.03		afnor
A249		astm	Z3CND18-14-03		afnor
A269		astm			
A270		astm	Verenigde Staten / Lucht- en ruimtevaart		3
A276		astm	5507		ams
A312		astm	5584		ams
A314		astm	5653		ams
A336		astm			
A358		astm	Rusland / GOS		2
A403		astm	03KH17N14M3		gost
A409		astm	06CM7N13M3-WD		gost
A473		astm			
A478		astm	Europa		1
A479		astm	X2CrNiMo17-12-3	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
A493		astm			
A511		astm	Spanje		1
A554		astm	F.3537		une
A580		astm			
A632		astm	Japan		1
A666		astm	SUS316L		jis
A688		astm			
A774		astm	Zweden		1
A778		astm	2353		ss
A793		astm			
A813		astm	Brazilië		1
A814		astm	316 L		abnt
A943		astm			
A965		astm			
A988		astm			
F2281		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			
F837		astm			
F879		astm			

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over LW16

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.4432

UITGEGEVEN

9 sep 2026