

MATERIAALNUMMER 1.1158 · KLASSE 1.1

C25E

Materiaalnummer 1.1158


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 19 normaanduidingen uit 12 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm³	19 in 12 regio's	9 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

VOORSPELDE AE3	VOORSPELDE AE1	VOORSPELDE ACM	VOORSPELDE BS
803 °C	725 °C	503 °C	572 °C

Mechanische eigenschappen

8 waarden in 1 toestanden

NORMALIZED	RM N/mm ²	A %
≤ 100	440	23
100 – 250	420	23
250 – 500	400	23
500 – 1000	390	22

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

19 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Europa		3	Internationaal		2
1.1158	din-en		C25 C25E4 C25M2	iso	
C25E	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	C25E4	iso	
Ck 25	Eigen naam van de kwaliteit	din-en			
Verenigde Staten		2	Japan		1
G10250	Eigen naam van de kwaliteit	uns	S25C	jis	
1025	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	China		1
			25	gb	
Verenigd Koninkrijk		2	Rusland / GOS		1
070M26	bs		25	gost	
C25 C25E C25R	bs				
Frankrijk		2	Tsjechië		1
C25E	afnor		12030	csn	
XC25	afnor				
Spanje		2	Slowakije		1
F.1120	une		12 030	stn	
F.1120-C 25 k	une		Australië / Nieuw-Zeeland		1
			1025	as-nzs	

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over C25E

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.1158

UITGEGEVEN

4 sep 2026