

MATERIAALNUMMER EN-JL1030

EN-GJL-200

Materiaalnummer EN-JL1030

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 37
normaanduidingen uit 22 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	37 in 22 regio's	2 vastgelegd

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

2 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Aanduidingen in de verschillende normen

37 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		5	Verenigd Koninkrijk		3
F12101	Eigen naam van de kwaliteit	uns	200		bs
A48-30B		aisi-sae	220		bs
Class30B		aisi-sae	Grade 220		bs
No 30 B		aisi-sae			
No.30		aisi-sae			

Frankrijk	3	Internationaal	1
FGL200	afnor	200	iso
Ft 20 D	afnor	China	1
Ft20	afnor	HT200	gb
Zweden	3	Italië	1
0120	ss	G20	uni
0120-00	ss	Tsjechië	1
O120	ss	422420	csn
Europa	2	Latijns-Amerika	1
EN-GJL-200 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	FG200	copant
GG-20 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Hongarije	1
Japan	2	OV20	msz
FC20	jis	Roemenië	1
FC200	jis	FC200	stas
Rusland / GOS	2	Australië / Nieuw-Zeeland	1
SCH20	gost	T220	as-nzs
C420	gost	Bulgarije	1
Polen	2	Vch20	bds
Z120	pn	België	1
ZI200	pn	FGG20	nbn
Oostenrijk	2	Nederland	1
GG20	onorm	GG20	nen
GG200	onorm	Taiwan	1
Spanje	1	FC200	cns
FG20	une		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-GJL-200

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)