

MATERIAALNUMMER 1.3247 · KLASSE 1.3

S 2-10-1-8

Materiaalnummer 1.3247

ook vermeld als HS2-9-1-8


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 28
normaanduidingen uit 14 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
8.01 g/cm ³	28 in 14 regio's	11 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 3 toestanden

TOESTAND · AFMETING	HB
Annealed	277
SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	277
TOESTAND · AFMETING	HB
(annealing) , GOST 19265-73	285

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	8.01	g/cm³

Warmtebehandeling

4 procedés

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
source joins the operations with + / procedural order		
Voorverwarmen	800–900 °C	—
Harden	1170–1190 °C	—
Ontlaten	550 °C	—
Gloeien	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Harden	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
Gloeien	Temperatuur niet vermeld	—

Aanduidingen in de verschillende normen

28 aanduidingen · 5 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		8	Spanje		2	
T11342	Eigen naam van de kwaliteit	uns	7-4-2-5		une	
T11342 / T11842		uns	F.5615		une	
M30		aisi-sae	Internationaal		1	
M42	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae		HS2-9-1-8		iso
M47		aisi-sae				
T11330		aisi-sae		Japan		1
T11342		aisi-sae		SKH59		jis
T11347		aisi-sae				
Rusland / GOS		4	China		1	
R2AM9K		gost	W2Mo9Cr4VCo8		gb	
R2M10K8		gost	Italië		1	
R2AM9K5		gost		HS2-9-1-8		uni
P2AM9K5		gost				
Europa		2	Polen		1	
HS2-9-1-8	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	SK8M		pn	
S 2-10-1-8	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Hongarije		1	
Verenigd Koninkrijk		2		R11		msz
BM42		bs	Bulgarije		1	
BT42		bs	R2M8K5F2		bds	
Frankrijk		2	Zuid-Korea		1	
HS2-9-1-8		afnor	SKH59	Eigen naam van de kwaliteit	ks	
Z110DKCWV09-08-04-02-01		afnor				

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over S 2-10-1-8

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.3247	8 sep 2026