

MATERIAALNUMMER 1.0332 · KLASSE 1.0

StW 22

Materiaalnummer 1.0332

ook vermeld als DD 11


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 42
normaanduidingen uit 16 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 42 in 16 regio's	KENWAARDEN 5 vastgelegd
-------------------------------------	---	----------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

10 waarden in 3 toestanden

TOESTAND · AFMETING	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
1-2	170-360	—	—

TOESTAND · AFMETING	REH N/mm ²	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
1 – 1.5	–	22	–
1.5 – 2	–	23	–
2 – 11	170–340	–	–
2 – 3	–	24	–
3 – 11	–	–	28

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet Hot-rolled	270	30–39

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A %
Plate/Sheet	270	30–39

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

42 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten12		Europa3	
1015	aisi-sae	CS	din-en
1017	aisi-sae	DD 11	Eigen naam van de kwaliteit din-en
A366	aisi-sae	StW 22	Eigen naam van de kwaliteit din-en
A621	aisi-sae	Rusland / GOS3	
A621CQ	aisi-sae	15kp	gost
CS	aisi-sae	15кп	gost
G10080	aisi-sae	ст.15кп	gost
G10150	aisi-sae	Frankrijk2	
G10170	aisi-sae	1 C	afnor
M1015	aisi-sae	DD11	afnor
M1017	aisi-sae	Spanje2	
A 1011CS Type B	Eigen naam van de kwaliteit astm	AP11	une
Verenigd Koninkrijk4		DD11	une
1449-4HR	bs	Japan2	
14HR	bs	PHD	jis
DD11	bs	SPHD	jis
HR3	bs		

Tsjechië	2	Oostenrijk	2
11320	csn	St12F	onorm
11331	csn	St22F	onorm
Polen	2	Internationaal	1
08J	pn	HR2	iso
15X	pn		
Australië / Nieuw-Zeeland	2	China	1
CA1	as-nzs	15F	gb
HA1	as-nzs		
Bulgarije	2	Italië	1
15kp	bds	FeP11	uni
DD11	bds	Zuid-Korea	1
		SPHD Eigen naam van de kwaliteit	ks

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over StW 22
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	1.0332	4 sep 2026