

MATERIAALNUMMER 1.8928 · KLASSE 1.8

# TStE 690 V

Materiaalnummer 1.8928

ook vermeld als S690QL


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 17  
normaanduidingen uit 7 regio's.

|                                            |                                               |                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| DICHTHEID<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ANDERE AANDUIDINGEN<br><b>17</b> in 7 regio's | KENWAARDEN<br><b>17</b> vastgelegd |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|

## Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

berekend uit de samenstelling · °C

|                          |                          |                          |                         |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| VOORSPELDE AE3<br>792 °C | VOORSPELDE AE1<br>723 °C | VOORSPELDE ACM<br>475 °C | VOORSPELDE BS<br>456 °C |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|

Mechanische eigenschappen

6 waarden in 1 toestanden

| TOESTAND · AFMETING | REH<br>N/mm² | RM<br>N/mm² |
|---------------------|--------------|-------------|
| 3 – 50              | 690          | 770–940     |
| 50 – 100            | 650          | 760–930     |
| 100 – 150           | 630          | 710–900     |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm³   |

Aanduidingen in de verschillende normen

17 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

|                                                     |          |                |       |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-------|
| Verenigde Staten                                    | 7        | Frankrijk      | 3     |
| K11576                                              | uns      | E690T          | afnor |
| K11630                                              | uns      | E690TFP        | afnor |
| K11646                                              | uns      | S690T          | afnor |
| K11856                                              | uns      |                |       |
| K21604                                              | uns      | Internationaal | 1     |
| K21650                                              | uns      | E690           | iso   |
| A709-100                                            | aisi-sae |                |       |
| Europa                                              | 3        | Zweden         | 1     |
| FeE690VKT                                           | din-en   | 2625           | ss    |
| S690QL <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>     | din-en   | Tsjechië       | 1     |
| TStE 690 V <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en   | 16224          | csn   |
|                                                     |          | Slowakije      | 1     |
|                                                     |          | 16 224         | stn   |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

**Aanvraag over TStE 690 V**

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag  
starten**

**DATABLAD ONLINE**

Naar de materiaalpagina

**MATERIAALZOEKER**

Alle materialen doorzoeken

**MATERIAALNUMMER**

1.8928

**UITGEGEVEN**

9 sep 2026