

MATERIAALNUMMER 1.0036 · KLASSE 1.0

# USt 37-2 G

Materiaalnummer 1.0036

ook vermeld als S235JRG1+CR


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 93  
normaanduidingen uit 19 regio's.

|                                            |                                                |                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DICHTHEID<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | ANDERE AANDUIDINGEN<br><b>93</b> in 19 regio's | KENWAARDEN<br><b>5</b> vastgelegd |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID           |
|-----------|--------|-------------------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm <sup>3</sup> |

Aanduidingen in de verschillende normen

93 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

| Verenigde Staten14   |                                | China7     |     |
|----------------------|--------------------------------|------------|-----|
| K02502               | Eigen naam van de kwaliteituns | A3         | gb  |
| A283(A)              | aisi-sae                       | Q235       | gb  |
| A284Gr.D             | aisi-sae                       | Q235A      | gb  |
| A570(33)             | aisi-sae                       | Q235A-F    | gb  |
| A570(36)             | aisi-sae                       | Q235A-Z    | gb  |
| A573Gr.58            | aisi-sae                       | Q235B      | gb  |
| A611Gr.C             | aisi-sae                       | Q235B-Z    | gb  |
| K01804               | aisi-sae                       |            |     |
| K02001               | aisi-sae                       | Spanje6    |     |
| K02301               | aisi-sae                       | AE235B     | une |
| K02502               | aisi-sae                       | AE235D     | une |
| K02601               | aisi-sae                       | Fe360B     | une |
| K02701               | aisi-sae                       | Fe360D1FF  | une |
| K02702               | aisi-sae                       | S235J2G3   | une |
|                      |                                | S235JRG1   | une |
| Italië11             |                                | Hongarije6 |     |
| Fe360B               | uni                            | A1         | msz |
| Fe360BFU             | uni                            | B38.24     | msz |
| Fe360C               | uni                            | B38.24B    | msz |
| Fe360CFN             | uni                            | Fe235B/FU  | msz |
| Fe360D               | uni                            | S235J2G3   | msz |
| Fe360DFF             | uni                            | S235JRG1   | msz |
| Fe37-2               | uni                            |            |     |
| S235J0               | uni                            | Bulgarije6 |     |
| S235J2G3             | uni                            | BSt3kp     | bds |
| S235J2G4             | uni                            | BSt3ps     | bds |
| S235JRG1             | uni                            | Ew-08AA    | bds |
| Verenigd Koninkrijk9 |                                | S235J2G3   | bds |
| 1449-37/23CR         | bs                             | S235JRG1   | bds |
| 235JRG1              | bs                             | WSt3kp     | bds |
| 4360-40B             | bs                             |            |     |
| 4449-250             | bs                             | Tsjechië5  |     |
| Fe360B               | bs                             | 10216      | csn |
| Fe360D1FF            | bs                             | 10370      | csn |
| HFS4                 | bs                             | 11343      | csn |
| HFW4                 | bs                             | 11373      | csn |
| S235J2G3             | bs                             | 11378      | csn |
| Frankrijk7           |                                | Polen4     |     |
| 4360-40D             | afnor                          | SS400      | pn  |
| E24-3                | afnor                          | St3SX      | pn  |
| E24-4                | afnor                          | St3SY      | pn  |
| S235J0               | afnor                          | St3W       | pn  |
| S235J2G3             | afnor                          |            |     |
| S235J2G4             | afnor                          |            |     |
| S235JRG1             | afnor                          |            |     |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>Rusland / GOS</b>                                 | 3      |
| S255                                                 | gost   |
| St3kp                                                | gost   |
| Ст3кп                                                | gost   |
| <b>Zweden</b>                                        | 3      |
| 1311                                                 | ss     |
| 1312                                                 | ss     |
| 1313                                                 | ss     |
| <b>Europa</b>                                        | 2      |
| S235JRG1+CR <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en |
| USt 37-2 G <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>  | din-en |
| <b>Internationaal</b>                                | 2      |
| E235-A                                               | iso    |
| Fe360-A                                              | iso    |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| <b>Japan</b>      | 2     |
| SS400             | jis   |
| STKM12A           | jis   |
| <b>Roemenië</b>   | 2     |
| OB37              | stas  |
| OL37.1            | stas  |
| <b>België</b>     | 2     |
| FE360B            | nbn   |
| FED1FF            | nbn   |
| <b>Slowakije</b>  | 1     |
| 11 373            | stn   |
| <b>Oostenrijk</b> | 1     |
| St37F             | onorm |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

### Aanvraag over USt 37-2 G

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag  
starten](#)

#### DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

#### MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

#### MATERIAALNUMMER

1.0036

#### UITGEGEVEN

6 sep 2026