

MATERIAALNUMMER 1.4886 · KLASSE 1.4

X10NiCrSi35-19

Materiaalnummer 1.4886


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 21 normaanduidingen uit 10 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	21 in 10 regio's	9 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Mo.

Mechanische eigenschappen		1 waarden in 1 toestanden
SOLUTION ANNEALED		HB
Solution annealed		200

Fysische eigenschappen		1 waarden
KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen		21 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek
Verenigde Staten	12	Frankrijk1
N08330	Eigen naam van de kwaliteituns	Z20NCS33-16afnor
330	aisi-sae	
B511	astm	Verenigde Staten / Lucht- en ruimtevaart1
B512	astm	5592ams
B535	astm	
B536	astm	Rusland / GOS1
B546	astm	XH35BTgost
B710	astm	
B726	astm	Tsjechië1
B739	astm	17253csn
B829	astm	
N08330	astm	
Europa	1	Slowakije1
X10NiCrSi35-19	Eigen naam van de kwaliteitdin-en	17 253stn
		Polen1
		H16N36S2pn
Verenigd Koninkrijk	1	
NA17	bs	Roemenië1
		12SiCrNi360stas

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over X10NiCrSi35-19

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalspagina	Alle materialen doorzoeken	1.4886	5 sep 2026