

MATERIAALNUMMER 1.1555 · KLASSE 1.1

# T00123

## Materiaalnummer 1.1555

ook vermeld als C120U


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 31 normaanduidingen uit 16 regio's.

| DICHTHEID                     | ANDERE AANDUIDINGEN     | KENWAARDEN           |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>31</b> in 16 regio's | <b>12</b> vastgelegd |


### Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

9 waarden in 4 toestanden

|                            |  |                         |                         |         |                                    |
|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---------|------------------------------------|
| SOFT ANNEALED              |  |                         |                         |         | HB                                 |
| Soft annealed              |  |                         |                         |         | 217                                |
| TOESTAND · AFMETING        |  |                         |                         |         | RM<br>N/mm <sup>2</sup><br>A5<br>% |
| 0.08 - 3                   |  |                         |                         |         | 750<br>10                          |
| TOESTAND · AFMETING        |  | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>%<br>KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
| Steel                      |  | 590–690                 | 325                     | 28      | 50<br>270                          |
| TOESTAND · AFMETING        |  |                         |                         |         | HB                                 |
| (annealing) , GOST 1435-99 |  |                         |                         |         | 217                                |

Fysische eigenschappen

7 waarden

|                     |                          |          |                               |                   |                   |                |
|---------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| TOESTAND · AFMETING | RHO<br>g/cm <sup>3</sup> | E<br>GPa | ALPHA<br>10 <sup>^-6</sup> /K | LAMBDA<br>W/(m·K) | CP<br>J/(kg·K)    | RHO_EL<br>nΩ·m |
| 20                  | 7.83                     | 209      | –                             | –                 | –                 | –              |
| 100                 | 7.809                    | 205      | 10.5                          | 45                | 469               | 252            |
| 200                 | 7.781                    | 200      | 11.8                          | 43                | 503               | 333            |
| 300                 | 7.749                    | 193      | 12.6                          | 40                | 519               | 430            |
| 400                 | 7.713                    | 185      | 13.4                          | 37                | 536               | 540            |
| 500                 | 7.675                    | 178      | 13.1                          | 35                | 553               | 665            |
| 600                 | 7.634                    | 166      | 14.8                          | 32                | 720               | 802            |
| 700                 | 7.592                    | –        | 15.3                          | 28                | 611               | 964            |
| 800                 | 7.565                    | –        | 15                            | 24                | 712               | 1152           |
| 900                 | 7.489                    | –        | 16.3                          | 25                | 703               | 1196           |
| 1000                | –                        | –        | 16.8                          | –                 | 699               | –              |
| KENWAARDE           |                          |          |                               | WAARDE            | EENHEID           |                |
| Dichtheid           |                          |          |                               | 7.85              | g/cm <sup>3</sup> |                |
| Omzettingspunt Ac1  |                          |          |                               | 730               | °C                |                |
| Omzettingspunt Ac3  |                          |          |                               | 820               | °C                |                |
| Omzettingspunt Ar1  |                          |          |                               | 700               | °C                |                |

Technologische eigenschappen

| KENWAARDE                 | WAARDE          | EENHEID |
|---------------------------|-----------------|---------|
| Lasbaarheid               | is not used.    |         |
| Gevoeligheid voor vlokken | not predisposed |         |
| Ontlaatbrosheid           | not predisposed |         |

Aanduidingen in de verschillende normen

31 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

|                   |                                         |                      |       |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------|
| Verenigde Staten4 |                                         | Tsjechië2            |       |
| T72301            | uns                                     | 19221                | csn   |
| W1-11-1/2         | aisi-sae                                | 19225                | csn   |
| W112              | Eigen naam van de kwaliteit<br>aisi-sae |                      |       |
| W1C 1,20%         | Eigen naam van de kwaliteit<br>aisi-sae |                      |       |
| Europa3           |                                         | Polen2               |       |
| C110W1            | din-en                                  | N12                  | pn    |
| C120U             | Eigen naam van de kwaliteit<br>din-en   | N12E                 | pn    |
| C125W             | din-en                                  |                      |       |
| China3            |                                         | Hongarije2           |       |
| T00123            | gb                                      | S121                 | msz   |
| T11               | gb                                      | S122                 | msz   |
| T12A              | gb                                      |                      |       |
| Rusland / GOS3    |                                         | Verenigd Koninkrijk1 |       |
| u12               | gost                                    | BW1C                 | bs    |
| Y12               | gost                                    |                      |       |
| Y12A              | gost                                    | Internationaal1      |       |
| Frankrijk2        |                                         | C120U                | iso   |
| C120E3U           | afnor                                   | Italië1              |       |
| Y2120             | afnor                                   | C120KU               | uni   |
| Spanje2           |                                         | Slowakije1           |       |
| C120              | une                                     | 19 221               | stn   |
| F-1523            | une                                     | Bulgarije1           |       |
| Japan2            |                                         | U12                  | bds   |
| SK120             | jis                                     | Oostenrijk1          |       |
| SK2               | jis                                     | K990                 | onorm |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

**Aanvraag over T00123**

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag  
starten**

**DATABLAD ONLINE**

Naar de materiaalpagina

**MATERIAALZOEKER**

Alle materialen doorzoeken

**MATERIAALNUMMER**

1.1555

**UITGEGEVEN**

9 sep 2026