

AS12KHN

ook vermeld als 12GF-Sh

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13
normaanduidingen uit 1 regio's.

ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
13 in 1 regio's	3 vastgelegd

Chemische samenstelling	Massafractie in %
Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.	

Voorspelde omzettingstemperaturen
Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen	6 waarden in 2 toestanden		
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %
to 60	450	315	26
TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	RE N/mm²	A5 %
4	470	320	26

Fysische eigenschappen	3 waarden
------------------------	-----------

Technologische eigenschappen		
KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	without limitations.	

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Gevoeligheid voor vlokken	not predisposed	
Ontlaatsbroosheid	not predisposed	

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek

Rusland / GOS	13
12GF-Sh	gost
12GS	gost
12GSB	gost
12GSBYu	gost
12KhGFL	gost
12KHN	gost
12KhNVFA	gost
12ГФ	gost
12K Eigen naam van de kwaliteit	gost
KH12VMF	gost
R12	gost
Sv-12GS	gost
AS12KHN	gost

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over AS12KHN

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag
starten](#)

DATABLAD ONLINE

[Naar de materiaalpagina](#)

MATERIAALZOEKER

[Alle materialen doorzoeken](#)

MATERIAALNUMMER

—

UITGEGEVEN

18 aug 2026