

MATERIAALNUMMER 1.0060 · KLASSE 1.0

PKX6-7.4

Materiaalnummer 1.0060

ook vermeld als E335

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 69
normaanduidingen uit 21 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 69 in 21 regio's	KENWAARDEN 11 vastgelegd
--------------------------------	--	------------------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

27 waarden in 3 toestanden

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm²	RM N/mm²
≤ 3	—	590–770
3 – 100	—	570–710

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	335	–
16 – 40	325	–
40 – 63	315	–
63 – 80	305	–
80 – 100	295	–
100 – 150	275	550–710
150 – 250	–	540–710
150 – 200	265	–

TOESTAND · AFMETING	A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So
≤ 1	8	–
1 – 1.5	9	–
1.5 – 2	10	–
2 – 2.5	11	–
2.5 – 3	12	–
3 – 40	–	16
40 – 63	–	15
63 – 100	–	14
100 – 150	–	12
150 – 250	–	11

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %
to 20	590	315	15
20 - 40	590	305	14

Fysische eigenschappen

8 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	E GPa
20	7.85	197
100	–	197
200	–	186
300	–	175

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm³	E GPa
400	–	168

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³
Omzettingspunt Ac1	725	°C
Omzettingspunt Ac3	790	°C
Omzettingspunt Ar3	780	°C
Omzettingspunt Ar1	690	°C

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	limited weldability.	
Gevoeligheid voor vlokken	not predisposed	
Ontlaatbrosheid	not predisposed	

Aanduidingen in de verschillende normen

69 aanduidingen · 4 onderbouwd als identiek

Rusland / GOS		17	Verenigd Koninkrijk		6
6KHS	gost		4360-55C		bs
6KHVG	gost		4360-55E		bs
L6	gost		55 C E 335		bs
LR6	gost		55C		bs
PA-ZhGrDK6	gost		E335		bs
PKKh6	gost		Fe590-2FN		bs
S345	gost				
St5ps	gost		Verenigde Staten		5
St5sp	gost		A572		aisi-sae
St6ps	gost		A572Gr.65		aisi-sae
St6sp	gost		A 572 Grade 65		astm
VSt6ps	gost		A572 Grade 55	Eigen naam van de kwaliteit	astm
VSt6sp	gost		AGrade2	Eigen naam van de kwaliteit	astm
ACHS-6	gost				
ЖГр1.5Д3	gost		Italië		5
PKX6-7.4	gost		E 335 Fe 590		uni
Ст6nc	gost		E335		uni
			Fe580		uni
			Fe590		uni
			Fe60-2		uni

Spanje	4	Internationaal	2
A590	une	Fe590	iso
A590-2	une	FeE690	iso
E355	une		
Fe590-2FN	une	China	2
Europa	3	HRB335	gb
E335 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Q345C	gb
Fe590-2	din-en	Polen	2
St 60-2 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	MSt6	pn
		St6	pn
Japan	3	Oostenrijk	2
SM 570 SM 58	jis	St590	onorm
SM570	jis	St60F	onorm
SM58	jis		
Zweden	3	België	2
1650	ss	A590-1.2	nbn
1650-00	ss	FE590-2FN	nbn
1650-01	ss		
Hongarije	3	Tsjechië	1
A 60	msz	11600	csn
E355	msz	Slowakije	1
Fe590-2	msz	11 600	stn
Bulgarije	3	Servië	1
ASt6	bds	Č.0645	srps
E335	bds		
WSt6sp	bds	Roemenië	1
		OL60.1k	stas
Frankrijk	2	Zwitserland	1
A60-2	afnor	St60-2	snv
E335	afnor		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over PKX6-7.4

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalspagina	Alle materialen doorzoeken	1.0060	9 sep 2026