

# FCMW380-12

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 1  
normaanduidingen uit 1 regio's.

| ANDERE AANDUIDINGEN | KENWAARDEN   |
|---------------------|--------------|
| 1 in 1 regio's      | 0 vastgelegd |

| Chemische samenstelling                                                           | Massafractie in % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar. |                   |

| Voorspelde omzettingstemperaturen                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —<br>ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo. |

| Aanduidingen in de verschillende normen             | 1 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Japan                                               | 1                                          |
| FCMW380-12 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | jis                                        |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

### Aanvraag over FCMW380-12

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de  
materiaalpagina.

[Aanvraag  
starten](#)

| DATABLAD ONLINE         | MATERIAALZOEKER            | MATERIAALNUMMER | UITGEGEVEN |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Naar de materiaalpagina | Alle materialen doorzoeken | —               | 1 sep 2026 |