

MATERIAALNUMMER 1.3202 · KLASSE 1.3

1.3202

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 16 normaanduidingen uit 12 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
8.4 g/cm ³	16 in 12 regio's	11 vastgelegd

Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



■ IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 72.2 % ■ W — 12 % ■ Co — 4.8 % ■ Cr — 4.2 % ■ Sporen & onzuiverheden · 6.9%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni.

Mechanische eigenschappen

1 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	HB
Annealed	285

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	8.4	g/cm³

Warmtebehandeling

4 procedés

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
source joins the operations with + / procedural order		
Voorverwarmen	800–900 °C	—
Harden	1220–1240 °C	—
Ontlaten	550 °C	—
Gloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Gloeien	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Harden	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—

Aanduidingen in de verschillende normen

16 aanduidingen · 5 onderbouwd als identiek

Europa		2	Verenigd Koninkrijk		1
HS12-1-4-5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	BT15		bs
S12-1-4-5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en	Frankrijk		
Verenigde Staten		2	Z160WKVC12-05-05-04		afnor
T12015	Eigen naam van de kwaliteit	uns	Japan		
T15	Eigen naam van de kwaliteit	aisi-sae	SKH10		jis
Spanje		2	China		
12-1-5-5		une	W12Cr4V5Co5		gb
F.5563		une	Tsjechië		
Rusland / GOS		2	19 858		csn
R12MF4K5		gost			
P12MØ5K5		gost			

Servië	1	Zuid-Korea	1
Č.9681	srps	SKH10 Eigen naam van de kwaliteit	ks
Polen	1		
SK5V	pn		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.3202

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag
starten**

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.3202

UITGEGEVEN

4 sep 2026