

MATERIAALNUMMER 1.4003 · KLASSE 1.4

# 1.4003

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 15 normaanduidingen uit 6 regio's.

| DICHTHEID                    | ANDERE AANDUIDINGEN    | KENWAARDEN          |
|------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>7.7</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>15</b> in 6 regio's | <b>9</b> vastgelegd |

## Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



● IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 85.2 % ● Cr — 11.5 % ● Mn — 1.5 % ● Si — 1 % ● Sporen & onzuiverheden · 0.8%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Mo.

Mechanische eigenschappen

1 waarden in 1 toestanden

| SOFT ANNEALED | HB  |
|---------------|-----|
| Soft annealed | 200 |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.7    | g/cm³   |

Aanduidingen in de verschillende normen

15 aanduidingen · 5 onderbouwd als identiek

|                   |                                   |                      |       |
|-------------------|-----------------------------------|----------------------|-------|
| Verenigde Staten6 |                                   | Frankrijk2           |       |
| S40977            | Eigen naam van de kwaliteituns    | Z38C13M              | afnor |
| S41003            | Eigen naam van de kwaliteituns    | Z8CA12               | afnor |
| S41050            | Eigen naam van de kwaliteituns    | Japan2               |       |
| 405               | aisi-sae                          | G4303                | jis   |
| 410L              | aisi-sae                          | SUS 410L             | jis   |
| S40977            | aisi-sae                          | Verenigd Koninkrijk1 |       |
| Europa3           |                                   | 405S17               | bs    |
| 1.4003            | din-en                            | Italië1              |       |
| X2Cr11            | Eigen naam van de kwaliteitdin-en | X6CrAl13             | uni   |
| X2CrNi12          | Eigen naam van de kwaliteitdin-en |                      |       |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.4003

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag  
starten

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

1.4003

UITGEGEVEN

9 sep 2026