

MATERIAALNUMMER 1.7335 · KLASSE 1.7

1.7335


Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 101
normaanduidingen uit 21 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	101 in 21 regio's	15 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Ni.

Mechanische eigenschappen

23 waarden in 4 toestanden

TOESTAND · AFMETING	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 16	290-300	–
16 – 60	290	–
≤ 60	–	450-600
60 – 100	270	440-590
100 – 150	255	430-580
150 – 250	245	420-570

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Pipe, GOST 8731-87	431	225	21	–
(annealing) , GOST 4543-71	–	–	–	179

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
Bar	540	350	25	67	2700

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
QUENCHING 880°C, AIR, DRAWING 650°C, AIR					
Ø 30	440	275	21	55	1180

Fysische eigenschappen

6 waarden

TOESTAND · AFMETING	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ^{^-6} /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.85	205	–	–	–
100	7.83	–	12.2	44	487
200	7.8	–	13	41	–
300	7.76	–	13.3	41	–
400	7.73	–	13.7	39	–
450	–	172	–	–	–
500	7.7	–	14	36	–
600	7.66	–	14.3	34	–
700	–	–	14.5	–	–
800	–	–	13.4	29	–
900	–	–	11.2	29	–
1000	–	–	12.5	–	–

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³
Omzettingpunt Ac1	740	°C
Omzettingpunt Ac3	875	°C

Technologische eigenschappen

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Lasbaarheid	without limitations.	
Gevoeligheid voor vlokken	predisposed	
Ontlaatsbroosheid	not predisposed	

Warmtebehandeling

13 procédés

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
source joins the operations with + / procedural order		
Isotherm gloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	650 °C	—
Gloeien	650–705 °C	—
Veredelen	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
Veredelen	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Harden	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	920 °C	—
Ontlaten	680–690 °C	Lucht
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	900–960 °C	—
Ontlaten	670–730 °C	—

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
Harden	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Harden	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	Temperatuur niet vermeld	—
Ontlaten	Temperatuur niet vermeld	—
source joins the operations with + / procedural order		
Normaalgloeien	900–960 °C	—
Ontlaten	660–730 °C	Lucht

Aanduidingen in de verschillende normen

101 aanduidingen · 10 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten		32	Frankrijk		9
K11547	Eigen naam van de kwaliteit	uns	12CD4		afnor
K11562	Eigen naam van de kwaliteit	uns	13CrMo4-5		afnor
K11564	Eigen naam van de kwaliteit	uns	14CrMo4-5		afnor
K11572		uns	15CD2.05		afnor
K11597	Eigen naam van de kwaliteit	uns	15CD3.05		afnor
K11757	Eigen naam van de kwaliteit	uns	15CD3.5		afnor
K11789	Eigen naam van de kwaliteit	uns	15CD4		afnor
K12062	Eigen naam van de kwaliteit	uns	15CD4-05		afnor
11562	aisi-sae		15CD4.5		afnor
11564	aisi-sae				
A182	aisi-sae		Rusland / GOS		9
A182-F11	aisi-sae		12KHM		gost
A387	aisi-sae		12MKh		gost
A387Gr.12	aisi-sae		12XM		gost
A387Gr.12Cl.2	aisi-sae		12XM		gost
ASTM A182	aisi-sae		15ChM		gost
ASTM A182 F11	aisi-sae		15KHM		gost
Cl.2	aisi-sae		15XM		gost
F11	aisi-sae		ct.12XM		gost
F12	aisi-sae		ct.15XM		gost
Gr.12	aisi-sae				
Gr.P12	aisi-sae		Japan		7
K11562	aisi-sae		SFVA12		jis
K11572	aisi-sae		SFVAF12		jis
K11597	aisi-sae		STBA20		jis
K11757	aisi-sae		STBA22		jis
K12062	aisi-sae		STFA22		jis
A 182 F 12 Class1	Eigen naam van de kwaliteit	astm	STPA20		jis
A 182 Grade F12		astm	STPA22		jis
A 234 Grade WP12		astm			
A 335 Grade P12		astm	Europa		4
SA182 F12 class 1		astm	1.7335		din-en
			13 CrMo 4 4	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
			13CrMo4-5	Eigen naam van de kwaliteit	din-en
			Gr.P12		din-en
Verenigd Koninkrijk		10	Spanje		4
13CrMo4-5	bs		14CrMo4.5		une
1501-620	bs		F.2613		une
1501-620Gr27	bs		F.2631		une
1501-621	bs		F.2631 -14CrMo4 5		une
620	bs				
620-440	bs				
620-470	bs				
620-540	bs				
620CR . B	bs		Italië		4
620Gr.27	bs		13CrMo4-5		uni
			14CrMo3		uni
			14CrMo45		uni
			16CrMo3		uni

Internationaal	3	Hongarije	2
14CrMo4-5	iso	13CrMo4-5	msz
F32	iso	KL9	msz
P32	iso		
Bulgarije	3	Zweden	1
13CrMo4-5	bds	2216	ss
14ChM	bds	Slowakije	1
15ChM	bds	15 121	stn
Zuid-Korea	3	Polen	1
SFVAF12	ks	15HM	pn
STHA20	ks	Servië	1
STHA22	ks	Č.7400	srps
China	2	Roemenië	1
12CrMo	gb	14CrMo4	stas
12CrMoG	gb		
Tsjechië	2	Oostenrijk	1
15021	csn	13CrMo4-4KW	onorm
15121	csn	België	1
		14CrMo45	nbn

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over 1.7335

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalspagina	Alle materialen doorzoeken	1.7335	31 aug 2026