

MATERIAALNUMMER EN-JL1030

EN-JL1030

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 37
normaanduidingen uit 22 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm³	37 in 22 regio's	2 vastgelegd

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

2 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Aanduidingen in de verschillende normen

37 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten	5	Verenigd Koninkrijk	3
F12101 Eigen naam van de kwaliteit	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae	Frankrijk	3
		FGL200	afnor
		Ft 20 D	afnor
		Ft20	afnor

Zweden	3	China	1
0120	ss	HT200	gb
0120-00	ss		
O120	ss	Italië	1
		G20	uni
Europa	2	Tsjechië	1
EN-GJL-200 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	422420	csn
GG-20 Eigen naam van de kwaliteit	din-en		
		Latijns-Amerika	1
Japan	2	FG200	copant
FC20	jis		
FC200	jis	Hongarije	1
		OV20	msz
Rusland / GOS	2	Roemenië	1
SCH20	gost	FC200	stas
C420	gost		
Polen	2	Australië / Nieuw-Zeeland	1
Z120	pn	T220	as-nzs
ZI200	pn		
Oostenrijk	2	Bulgarije	1
GG20	onorm	Vch20	bds
GG200	onorm		
Spanje	1	België	1
FG20	une	FGG20	nbn
Internationaal	1	Nederland	1
200	iso	GG20	nen
		Taiwan	1
		FC200	cns

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JL1030

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

Aanvraag
starten

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalspagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

EN-JL1030

UITGEGEVEN

4 sep 2026