

MATERIAALNUMMER EN-JM1130

EN-JM1130

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13 normaanduidingen uit 11 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 13 in 11 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
--------------------------------	--	-----------------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	—
GOST 1215-79	—	—	100–163

Fysische eigenschappen

1 waarden

TOESTAND · AFMETING			E GPa
20			166
KENWAARDE		WAARDE	EENHEID
Dichtheid		7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Japan	1
EN-GJMB-350-10	Eigen naam van de kwaliteit din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Eigen naam van de kwaliteit din-en		
Rusland / GOS	2	Italië	1
KCH35-10	gost	B35-10	uni
K435-10	gost	Zweden	1
Verenigde Staten	1	0815-00	ss
32510	aisi-sae	Tsjechië	1
Verenigd Koninkrijk	1	422533	csn
B35-12	bs	Polen	1
Frankrijk	1	Zcc35010	pn
MM35-10	afnor	Oostenrijk	1
		GTS-350	onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JM1130

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag
starten

DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

MATERIAALNUMMER

EN-JM1130

UITGEGEVEN

1 sep 2026