

MATERIAALNUMMER EN-JM1160

EN-JM1160

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 11 normaanduidingen uit 9 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 11 in 9 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
-------------------------	--	----------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	539	3-4	—
GOST 1215-79	—	—	192-241

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

11 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Frankrijk	1
EN-GJMB-550-4	Eigen naam van de kwaliteit din-en	MN550-4	afnor
GTS-55-04	Eigen naam van de kwaliteit din-en		
Rusland / GOS	2	Japan	1
KCH55-4	gost	FCMP540	jis
K455-4	gost	Italië	1
Verenigde Staten	1	P55-04	uni
6004	aisi-sae	Tsjechië	1
Verenigd Koninkrijk	1	422555	csn
P55-04	bs	Polen	1
		Zcp55004	pn

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JM1160

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE Naar de materiaalpagina	MATERIAALZOEKER Alle materialen doorzoeken	MATERIAALNUMMER EN-JM1160	UITGEGEVEN 6 sep 2026
---	--	-------------------------------------	---------------------------------