

MATERIAALNUMMER EN-JS1030

EN-JS1030

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 31
normaanduidingen uit 18 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 31 in 18 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
--	--	-----------------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

4 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

31 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Frankrijk	5	Zweden	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Australië / Nieuw-Zeeland	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Europa	2		
EN-GJS-400-15	Eigen naam van de kwaliteit din-en	Verenigde Staten	1
GGG-40	Eigen naam van de kwaliteit din-en	60-40-18	aisi-sae
Verenigd Koninkrijk	2	Spanje	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
		Tsjechië	1
Internationaal	2	422304	csn
400-12	iso		
400-15	iso	Polen	1
		Zs40015	pn
Japan	2		
FCD40	jis	Bulgarije	1
FCD400	jis	380-17	bds
China	2	Oostenrijk	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
		België	1
Rusland / GOS	2	FNG38-17	nbn
VCH40	gost		
B440	gost	Finland	1
		GRP400	sfs
Italië	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JS1030

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalspagina.

Aanvraag starten

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalspagina	Alle materialen doorzoeken	EN-JS1030	8 sep 2026