

MATERIAALNUMMER EN-JS1082

EN-JS1082

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 29
normaanduidingen uit 21 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 29 in 21 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
--	--	-----------------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

4 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Aanduidingen in de verschillende normen

29 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten	3	Internationaal	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	Japan	1
		FCD500	jis
Europa	2	China	1
EN-GJS-500-7U Eigen naam van de kwaliteit	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 Eigen naam van de kwaliteit	din-en		
Verenigd Koninkrijk	2	Zweden	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
Rusland / GOS	2	Tsjechië	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
Italië	2	Latijns-Amerika	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni	Hongarije	1
		GoV50	msz
Polen	2	Australië / Nieuw-Zeeland	1
ZS5002	pn	500-7	as-nzs
Zs5007	pn		
Oostenrijk	2	Bulgarije	1
GGG500	onorm	500-2	bds
SG50	onorm		
Frankrijk	1	België	1
FGS 500-7	afnor	FNG50-7	nbn
		Nederland	1
Spanje	1	GN50	nen
FGE 50-7	une	Finland	1
		GRP500	sfs

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JS1082

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag
starten