

MATERIAALNUMMER EN-JS1092

# EN-JS1092

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 31  
normaanduidingen uit 21 regio's.

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| DICHTHEID  | ANDERE AANDUIDINGEN | KENWAARDEN   |
| 7.85 g/cm³ | 31 in 21 regio's    | 1 vastgelegd |

## Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.85   | g/cm³   |

## Aanduidingen in de verschillende normen

31 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

|                                                        |        |                  |          |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|----------|
| Verenigd Koninkrijk                                    | 3      | Verenigde Staten | 2        |
| 600/3                                                  | bs     | 80-55-06         | aisi-sae |
| 600/7                                                  | bs     | 80-60-03         | aisi-sae |
| SNG 600                                                | bs     |                  |          |
| Europa                                                 | 2      | Frankrijk        | 2        |
| EN-GJS-600-3U <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | din-en | FGS 600-3        | afnor    |
| GGG-60 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span>        | din-en | FGS600-2         | afnor    |
|                                                        |        | Japan            | 2        |
|                                                        |        | FCD60            | jis      |
|                                                        |        | FCD600           | jis      |

|                       |       |                                  |        |
|-----------------------|-------|----------------------------------|--------|
| <b>Rusland / GOS</b>  | 2     | <b>Zweden</b>                    | 1      |
| VCH60                 | gost  | 07 32-03                         | ss     |
| B460                  | gost  |                                  |        |
| <b>Italië</b>         | 2     | <b>Tsjechië</b>                  | 1      |
| GS600-2               | uni   | 422306                           | csn    |
| GS600-3               | uni   |                                  |        |
| <b>Polen</b>          | 2     | <b>Latijns-Amerika</b>           | 1      |
| Zs60003               | pn    | FMNP65003                        | copant |
| ZS6002                | pn    |                                  |        |
| <b>Oostenrijk</b>     | 2     | <b>Hongarije</b>                 | 1      |
| GGG600                | onorm | GoV60                            | msz    |
| SG60                  | onorm |                                  |        |
| <b>Spanje</b>         | 1     | <b>Australië / Nieuw-Zeeland</b> | 1      |
| FGE60-2               | une   | 600-3                            | as-nzs |
| <b>Internationaal</b> | 1     | <b>Bulgarije</b>                 | 1      |
| 600-3                 | iso   | 600-2                            | bds    |
| <b>China</b>          | 1     | <b>België</b>                    | 1      |
| QT600-3               | gb    | FNG60-2                          | nbn    |
|                       |       | <b>Nederland</b>                 | 1      |
|                       |       | GN60                             | nen    |
|                       |       | <b>Finland</b>                   | 1      |
|                       |       | GRP600                           | sfs    |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

**Aanvraag over EN-JS1092**  
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag starten**

|                                                   |                                                      |                                     |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DATABLAD ONLINE</b><br>Naar de materiaalpagina | <b>MATERIAALZOEKER</b><br>Alle materialen doorzoeken | <b>MATERIAALNUMMER</b><br>EN-JS1092 | <b>UITGEGEVEN</b><br>6 sep 2026 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|