

MATERIAALNUMMER EN-JS1093

EN-JS1093

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 31
normaanduidingen uit 21 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm³	31 in 21 regio's	1 vastgelegd

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

31 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Verenigd Koninkrijk	3	Verenigde Staten	2
600/3	bs	80-55-06	aisi-sae
600/7	bs	80-60-03	aisi-sae
SNG 600	bs		
Europa	2	Frankrijk	2
EN-GJS-600-3C	Eigen naam van de kwaliteit din-en	FGS 600-3	afnor
GGG-60	Eigen naam van de kwaliteit din-en	FGS600-2	afnor
		Japan	2
		FCD60	jis
		FCD600	jis

Rusland / GOS	2
VCH60	gost
B460	gost
Italië	2
GS600-2	uni
GS600-3	uni
Polen	2
Zs60003	pn
ZS6002	pn
Oostenrijk	2
GGG600	onorm
SG60	onorm
Spanje	1
FGE60-2	une
Internationaal	1
600-3	iso
China	1
QT600-3	gb

Zweden	1
07 32-03	ss
Tsjechië	1
422306	csn
Latijns-Amerika	1
FMNP65003	copant
Hongarije	1
GoV60	msz
Australië / Nieuw-Zeeland	1
600-3	as-nzs
Bulgarije	1
600-2	bds
België	1
FNG60-2	nbn
Nederland	1
GN60	nen
Finland	1
GRP600	sfs

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over EN-JS1093

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	EN-JS1093	9 sep 2026