

MATERIAALNUMMER EN-JM1130

GTS-350

Materiaalnummer EN-JM1130

ook vermeld als EN-GJMB-350-10

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13 normaanduidingen uit 11 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm ³	ANDERE AANDUIDINGEN 13 in 11 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
--	--	-----------------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	333	10	–
GOST 1215-79	–	–	100–163

Fysische eigenschappen

1 waarden

TOESTAND · AFMETING	E GPa
20	166

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Japan	1
EN-GJMB-350-10	Eigen naam van de kwaliteit din-en	FCMB35	jis
GTS-35-10	Eigen naam van de kwaliteit din-en	Italië	1
Rusland / GOS	2	B35-10	uni
KCH35-10	gost	Zweden	1
K435-10	gost	0815-00	ss
Verenigde Staten	1	Tsjechië	1
32510	aisi-sae	422533	csn
Verenigd Koninkrijk	1	Polen	1
B35-12	bs	Zcc35010	pn
Frankrijk	1	Oostenrijk	1
MM35-10	afnor	GTS-350	onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over GTS-350

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

DATABLAD ONLINE	MATERIAALZOEKER	MATERIAALNUMMER	UITGEGEVEN
Naar de materiaalpagina	Alle materialen doorzoeken	EN-JM1130	7 sep 2026