

MATERIAALNUMMER EN-JM1140

GTS-450

Materiaalnummer EN-JM1140

ook vermeld als EN-GJMB-450-6

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 13 normaanduidingen uit 11 regio's.

DICHTHEID 7.85 g/cm³	ANDERE AANDUIDINGEN 13 in 11 regio's	KENWAARDEN 1 vastgelegd
-------------------------	---	----------------------------

Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

3 waarden in 1 toestanden

TOESTAND · AFMETING	RM N/mm²	A5 %	HB
Casting, GOST 1215-79	441	7	—
GOST 1215-79	—	—	150–207

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm³

Aanduidingen in de verschillende normen

13 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

Europa	2	Japan	1
EN-GJMB-450-6	Eigen naam van de kwaliteit din-en	FCMP440	jis
GTS-45-06	Eigen naam van de kwaliteit din-en		
Rusland / GOS	2	Italië	1
KCH45-7	gost	P45-06	uni
K445-7	gost	Zweden	1
Verenigde Staten	1	0854-00	ss
45006	aisi-sae	Tsjechië	1
Verenigd Koninkrijk	1	422545	csn
P45-06	bs	Polen	1
Frankrijk	1	Zcp45006	pn
MN450-6	afnor	Oostenrijk	1
		GTS-450	onorm

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over GTS-450

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag starten