

# 0140

ook vermeld als No 55 B

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 5  
normaanduidingen uit 5 regio's.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| ANDERE AANDUIDINGEN | KENWAARDEN   |
| 5 in 5 regio's      | 0 vastgelegd |

## Chemische samenstelling

Massafractie in %

Voor dit materiaalnummer is geen onderbouwde chemische samenstelling beschikbaar.

## Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Aanduidingen in de verschillende normen

5 aanduidingen · 1 onderbouwd als identiek

|                     |          |                                                |    |
|---------------------|----------|------------------------------------------------|----|
| Verenigde Staten    | 1        | China                                          | 1  |
| No 55 B             | aisi-sae | HT400 <span>Eigen naam van de kwaliteit</span> | gb |
| Verenigd Koninkrijk | 1        | Zweden                                         | 1  |
| Grade 400           | bs       | 0140                                           | ss |
| Frankrijk           | 1        |                                                |    |
| Ft 40 D             | afnor    |                                                |    |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

**Aanvraag over 0140**  
Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag  
starten**

| DATABLAD ONLINE         | MATERIAALZOEKER            | MATERIAALNUMMER | UITGEGEVEN |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| Naar de materiaalpagina | Alle materialen doorzoeken | —               | 2 sep 2026 |