

MATERIAALNUMMER 1.0301 · KLASSE 1.0

OLC10

Materiaalnummer 1.0301

ook vermeld als C10

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 63
normaanduidingen uit 19 regio's.

DICHTHEID	ANDERE AANDUIDINGEN	KENWAARDEN
7.85 g/cm ³	63 in 19 regio's	6 vastgelegd


Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —
ontbreekt: Ni, Cr, Mo.

Mechanische eigenschappen

11 waarden in 2 toestanden

COLD DRAWN / HARD	RM N/mm ²	A %
5 – 10	460–760	8
10 – 16	430–730	9
16 – 40	400–700	10
40 – 63	350–640	12
63 – 100	320–580	12
AS ROLLED AND TURNED		HB
As rolled and turned		92–163

Fysische eigenschappen

1 waarden

KENWAARDE	WAARDE	EENHEID
Dichtheid	7.85	g/cm ³

Warmtebehandeling

1 procedés

STAP	TEMPERATUUR	MEDIUM
source joins the operations with + / procedural order		
Gloeien	950 °C	—
Harden	1050 °C	—
Ontlaten	750 °C	—

Aanduidingen in de verschillende normen

63 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

Verenigde Staten13		Verenigd Koninkrijk10	
G10100	Eigen naam van de kwaliteituns	040A04	bs
1010	aisi-sae	040A10	bs
1011	aisi-sae	040A12	bs
1012	aisi-sae	045A10	bs
1110	aisi-sae	045M10	bs
C1010	aisi-sae	10CS	bs
Gr.A	aisi-sae	10HS	bs
M1010	Eigen naam van de kwaliteitaisi-sae	1449-10CS	bs
M1012	aisi-sae	CFS3	bs
012	astm	CS10	bs
1006	astm		
1008	astm		
101	astm		

Japan	8	China	2
S09CK	jis	08F	gb
S10C	jis	10	gb
S12C	jis		
S9CK	jis	Rusland / GOS	2
SASM1	jis	08KП	gost
STB340	jis	10	gost
STKM12A	jis		
SWMR	jis	Zweden	2
Frankrijk	5	1233	ss
AF34	afnor	1265	ss
AF34C10	afnor		
C10	afnor	Spanje	1
C10RR	afnor	F.1511	une
XC10	afnor		
Italië	5	Latijns-Amerika	1
1C10	uni	1010	copant
2C10	uni		
C10	uni	Servië	1
C14	uni	Č.1120	srps
Fe360	uni	Hongarije	1
Tsjechië	3	C10	msz
11353	csn		
12010	csn	Roemenië	1
12021	csn	OLC10	stas
Polen	3		
10	pn	Bulgarije	1
K10	pn	10	bds
R35	pn		
Europa	2	Oostenrijk	1
C10 Eigen naam van de kwaliteit	din-en	RC12	onorm
Ck10	din-en		
		Zwitserland	1
		C10	snv

Opmerking over het gebruik. De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

Aanvraag over OLC10

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

Aanvraag
starten