

MATERIAALNUMMER 1.4724 · KLASSE 1.4

# F.13152-X 10 CrAl13

## Materiaalnummer 1.4724

ook vermeld als X10CrAl13

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 33  
normaanduidingen uit 15 regio's.

| DICHTHEID                    | ANDERE AANDUIDINGEN     | KENWAARDEN          |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>7.7</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>33</b> in 15 regio's | <b>8</b> vastgelegd |

### Chemische samenstelling

Massafractie in %

Wat deze legering is



● IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 83.8 % ● Cr — 13 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Sporen &amp; onzuiverheden · 1.1%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen —  
ontbreekt: Ni, Mo.

Mechanische eigenschappen

5 waarden in 2 toestanden

| SOFT ANNEALED       |             |             |         | HB     |
|---------------------|-------------|-------------|---------|--------|
| Soft annealed       |             |             |         | 192    |
| TOESTAND · AFMETING | RM<br>N/mm² | RE<br>N/mm² | A5<br>% | Z<br>% |
| Bar, GOST 5949-75   | 490         | 345         | 15      | 60     |

Fysische eigenschappen

1 waarden

| KENWAARDE | WAARDE | EENHEID |
|-----------|--------|---------|
| Dichtheid | 7.7    | g/cm³   |

Aanduidingen in de verschillende normen

33 aanduidingen · 2 onderbouwd als identiek

|                     |                             |        |           |       |      |
|---------------------|-----------------------------|--------|-----------|-------|------|
| Rusland / GOS       |                             | 6      | Frankrijk |       | 2    |
| 10Ch13SJ            | gost                        |        | Z10C13    | afnor |      |
| 10KH13SYU           | gost                        |        | Z13C13    | afnor |      |
| 10X13CЮ             | gost                        |        | Italië    |       | 2    |
| 1X12CЮ              | gost                        |        | X10CrA112 |       | uni  |
| сТ.10X13CЮ          | gost                        |        | X10CrAl12 |       | uni  |
| ЭИ404               | gost                        |        |           |       |      |
| Spanje              |                             | 5      | Japan     |       | 1    |
| F.13152-X 10 CrAl13 | une                         |        | SUS405    | jis   |      |
| F.311               | une                         |        | China     |       | 1    |
| F.3152              | une                         |        | OCr13Al   |       | gb   |
| X10CrAl13           | une                         |        | Tsjechië  |       | 1    |
| X10CrAlSi13         | une                         |        | 17125     |       | csn  |
| Europa              |                             | 4      | Slowakije |       | 1    |
| 1.4724              | din-en                      |        | 17 125    |       | stn  |
| X10CrA113           | din-en                      |        | Servië    |       | 1    |
| X10CrAl13           | Eigen naam van de kwaliteit | din-en | Č.4972    |       | srps |
| X10CrAlSi13         | Eigen naam van de kwaliteit | din-en | Polen     |       | 1    |
| Verenigde Staten    |                             | 4      | H13JS     |       | pn   |
| 405                 | aisi-sae                    |        | Hongarije |       | 1    |
| MT405               | aisi-sae                    |        | H12       |       | msz  |
| S40500              | aisi-sae                    |        | Bulgarije |       | 1    |
| A 268 TP405         | astm                        |        | Ch13SJ    |       | bds  |
| Verenigd Koninkrijk |                             | 2      |           |       |      |
| 403S17              | bs                          |        |           |       |      |
| X10CrAlSi13         | bs                          |        |           |       |      |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

### Aanvraag over F.13152-X 10 CrAl13

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

**Aanvraag  
starten**

#### DATABLAD ONLINE

Naar de materiaalpagina

#### MATERIAALZOEKER

Alle materialen doorzoeken

#### MATERIAALNUMMER

1.4724

#### UITGEGEVEN

9 sep 2026