

MATERIAALNUMMER 1.2080 · KLASSE 1.2

# X250Cr12KU

## Materiaalnummer 1.2080

ook vermeld als X210Cr12

Chemische samenstelling, mechanische en fysische kenwaarden en 32 normaanduidingen uit 18 regio's.

| DICHTHEID                    | ANDERE AANDUIDINGEN     | KENWAARDEN           |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>7.6</b> g/cm <sup>3</sup> | <b>32</b> in 18 regio's | <b>11</b> vastgelegd |

### Chemische samenstelling


Massafractie in %

Wat deze legering is



■ IJzer — de rest, die geen enkele norm vermeldt — 85.1 % ■ Cr — 12 % ■ C — 2.1 % ■ Mn — 0.4 % ■ Sporen & onzuiverheden · 0.4%

Logaritmische schaal, 0,01 % tot 100 % — elke waarde hier is direct vergelijkbaar, decade na decade.



De schaal is logaritmisch, niet het ruwe aandeel van het element in de legering — de enige eerlijke manier om 0,01% en 100% in één beeld te tonen, en het betekent dat elke waarde hier met elke andere vergeleken kan worden.

### Voorspelde omzettingstemperaturen

Er is onvoldoende vastgelegde samenstelling om een omzettingstemperatuur voor deze kwaliteit te voorspellen — ontbreekt: Ni, Mo.

Mechanische eigenschappen

4 waarden in 3 toestanden

| TOESTAND · AFMETING          | HB  | HRC |
|------------------------------|-----|-----|
| Annealed                     | 248 | –   |
| Quenched and tempered        | –   | 62  |
| SOFT ANNEALED                |     | HB  |
| Soft annealed                |     | 248 |
| TOESTAND · AFMETING          | HB  |     |
| (annealing) , GOST 5950-2000 | 255 |     |

Fysische eigenschappen

5 waarden

| KENWAARDE          | WAARDE | EENHEID |
|--------------------|--------|---------|
| Dichtheid          | 7.6    | g/cm³   |
| Omzettingspunt Ac1 | 810    | °C      |
| Omzettingspunt Ac3 | 835    | °C      |
| Omzettingspunt Ar3 | 770    | °C      |
| Omzettingspunt Ar1 | 755    | °C      |

Warmtebehandeling

3 procedés

| STAP    | TEMPERATUUR              | MEDIUM |
|---------|--------------------------|--------|
| Harden  | Temperatuur niet vermeld | —      |
| Harden  | 950–1000 °C              | Olie   |
| Gloeien | Temperatuur niet vermeld | —      |

Aanduidingen in de verschillende normen

32 aanduidingen · 3 onderbouwd als identiek

| Verenigde Staten |                             | 4        | Rusland / GOS  |  | 4    |
|------------------|-----------------------------|----------|----------------|--|------|
| T30403           | Eigen naam van de kwaliteit | uns      | Ch12           |  | gost |
| ASTM D3          |                             | aisi-sae | H12            |  | gost |
| D3               | Eigen naam van de kwaliteit | aisi-sae | KH12           |  | gost |
| D3 ASTM D3       |                             | aisi-sae | X12            |  | gost |
|                  |                             |          | Internationaal |  | 3    |
|                  |                             |          | 210Cr12        |  | iso  |
|                  |                             |          | X210Cr12       |  | iso  |
|                  |                             |          | X210CrW12      |  | iso  |

|                     |                                       |            |       |
|---------------------|---------------------------------------|------------|-------|
| Italië              | 3                                     | Japan      | 1     |
| X205Cr12KU          | uni                                   | SKD1       | jis   |
| X210Cr13KU          | uni                                   |            |       |
| X250Cr12KU          | uni                                   | China      | 1     |
|                     |                                       | Cr12       | gb    |
| Europa              | 2                                     | Zweden     | 1     |
| 1.2080              | din-en                                | 2312       | ss    |
| X210Cr12            | Eigen naam van de kwaliteit<br>din-en |            |       |
|                     |                                       | Slowakije  | 1     |
| Frankrijk           | 2                                     | 19 436     | stn   |
| Z200C12             | afnor                                 |            |       |
| Z210CW12-01         | afnor                                 | Servië     | 1     |
|                     |                                       | Č.4150     | srps  |
| Spanje              | 2                                     |            |       |
| F.5212              | une                                   | Kroatië    | 1     |
| X210Cr12            | une                                   | Č4150      | hrn   |
|                     |                                       |            |       |
| Tsjechië            | 2                                     | Polen      | 1     |
| 19 435              | csn                                   | NC11       | pn    |
| 19436               | csn                                   |            |       |
|                     |                                       | Oostenrijk | 1     |
| Verenigd Koninkrijk | 1                                     | K100       | onorm |
| BD3                 | bs                                    |            |       |
|                     |                                       | Zuid-Korea | 1     |
|                     |                                       | STD1       | ks    |

**Opmerking over het gebruik.** De gegevens zijn naar beste weten samengesteld uit openbaar toegankelijke normen en fabrikantendocumentatie. Zij vervangen noch een materiaalonderzoek noch een keuringsdocument volgens EN 10204. Vraag een fabriekscertificaat volgens EN 10204 2.1, 3.1 of 3.2 samen met uw aanvraag aan. Doorslaggevend is steeds de norm in haar geldende uitgave.

### Aanvraag over X250Cr12KU

Offerte, beschikbaarheid, fabriekscertificaat of een technische vraag — rechtstreeks op de materiaalpagina.

[Aanvraag starten](#)

|                         |                            |                 |            |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------|
| DATABLAD ONLINE         | MATERIAALZOEKER            | MATERIAALNUMMER | UITGEGEVEN |
| Naar de materiaalpagina | Alle materialen doorzoeken | 1.2080          | 5 sep 2026 |