

NUMER MATERIAŁU EN-JL1040

FGL250

Numer materiału EN-JL1040

ujmowany także jako EN-GJL-250

Skład chemiczny, właściwości mechaniczne i fizyczne oraz 36 oznaczeń normowych z 22 regionów.

GĘSTOŚĆ 7.85 g/cm³	INNE OZNACZENIA 36 w 22 regionach	WARTOŚCI WŁAŚCIWOŚCI 2 w zestawieniu
-----------------------	--------------------------------------	---

Skład chemiczny

Udział masowy w %

Dla tego numeru materiału nie mamy udokumentowanego składu chemicznego.

Przewidywane temperatury przemiany

Zarejestrowany skład jest niewystarczający, aby przewidzieć temperaturę przemiany dla tego gatunku — brakuje: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.
--

Właściwości mechaniczne

2 wartości w 1 stanach

STAN · WYMIAR	RM N/mm²	HB
Casting, GOST 1412-85	250	—
GOST 1412-85	—	156–260

Właściwości fizyczne

2 wartości

STAN · WYMIAR	RHO g/cm³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.2	100	—	50	—
100	—	—	10	—	500

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA
Gęstość	7.85	g/cm³
nu	0.26	

Oznaczenia w poszczególnych normach

36 oznaczeń · 3 udokumentowano jako identyczne

Stany Zjednoczone 5 F12401 Własna nazwa gatunkuuns A48-40Baisi-sae C1.35Baisi-sae No 35 Baisi-sae No.35aisi-sae	Hiszpania 1 FG25une Międzynarodowy 1 250iso Chiny 1 HT250gb Włochy 1 G25uni Czechy 1 422425csn Ameryka Łacińska 1 FG250copant Węgry 1 OV25msz Rumunia 1 FC250stas Australia / Nowa Zelandia 1 T260as-nzs Bułgaria 1 Vch25bds Belgia 1 FGG25nbn Holandia 1 GG25nen Tajwan 1 FC250cns
Wielka Brytania 3 250bs 260bs Grade 260bs Szwecja 3 0125ss 0125-00ss 0125ss Europa 2 EN-GJL-250 Własna nazwa gatunkudin-en GG-25 Własna nazwa gatunkudin-en Francja 2 FGL250afnor Ft 25 Dafnor Japonia 2 FC25jis FC250jis Rosja / WNP 2 SCH25gost C425gost Polska 2 Z125pn ZI250pn Austria 2 GG25onorm GG250onorm	

Uwaga dotycząca zastosowania. Dane zestawiono zgodnie z najlepszą wiedzą na podstawie ogólnodostępnych norm i dokumentacji producentów. Nie zastępują one ani badania materiału, ani dokumentu kontroli według EN 10204. Atest hutniczy według EN 10204 2.1, 3.1 lub 3.2 prosimy zamówić wraz z zapytaniem. Rozstrzygające jest zawsze aktualne wydanie normy.

Zapytanie o FGL250

Oferta, dostępność, atest hutniczy lub pytanie techniczne — bezpośrednio na stronie materiału.

[Wyślij zapytanie](#)

**KARTA MATERIAŁOWA
ONLINE**

[Przejdź do strony materiału](#)

WYSZUKIWARKA GATUNKÓW

[Przeszukaj wszystkie gatunki](#)

NUMER MATERIAŁU

EN-JL1040

WYDANO

12 wrz 2026